

MasterBrace® ADH 1420 (бывшее название Concrecive 1420)

Клеевая, анкеражная и антикоррозионная двухкомпонентная смесь на основе эпоксидной смолы.

ОПИСАНИЕ

MasterBrace ADH 1420 является двухкомпонентной, не содержащей растворителя смеси на эпоксидной основе.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

MasterBrace® ADH 1420 используется в качестве:

- Антикоррозионного покрытия для защиты арматуры при ремонте и восстановлении железобетонных конструкций;
- Праймера для создания адгезионного слоя между затвердевшим и свежееуложенным бетоном или раствором,
- Клея для приклеивания металла, камня и др. материалов,
- Акеражного раствора на горизонтальных поверхностях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 2-х компонентный;
- Готовый к использованию, наносится щеткой или валиком;
- Без растворителей;
- Обладает высокой клеящей способностью и адгезией к основанию;
- Стойкий к ударам;
- Простой в использовании;
- Устойчив к воздействию температур до +80°C

УПАКОВКА

В виде 5 кг набора в металлических банках.
Компонент А : 3,33 кг Компонент В : 1,67 кг

РАСХОД

Примерно 1,6 кг/м² на каждый 1 мм слоя.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

При использовании в качестве праймера:
Основание должно быть чистым, прочным, сухим и шероховатым.

При использовании в качестве антикоррозионной защиты:

Необходимо удалить бетон за арматурой минимум на 1,5 см. Арматуру необходимо

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

MasterBrace 1420 Комп А	Эпоксидная смола
MasterBrace 1420 Комп В	Эпоксидный отвердитель
	Серый
	100
	8500 Н/мм ² .с
	1.55 ± 0.05 кг/л
196 (1 сутки) (7 суток)	>50 Н/мм ² >80 Н/мм ²
96 (1 сутки) (7 суток)	>20 Н/мм ² >30 Н/мм ²
Прочность на растяжение EN 196 (1 сутки) (7 суток)	>20 Н/мм ² >30 Н/мм ²
Модуль Эластичности EN 13412 (28 суток)	>5000 Н/мм ²
Прочность адгезии к Бетону ^ 1542) (7 суток)	>3,0 Н/мм ² >3.5 Н/мм ²
	Мин 0.5 мм Макс 30 мм
Температура наносимой поверхности	+ 10 °С - +30°С
и	-30 °С - +80°С
Время использования при +20°С	60 мин
	Мин 5 мин Макс 40 мин
Полный набор прочности при +20°С,	7 суток

Данные показатели были получены при температуре +20°C и влажности 50%. Высокие температуры приводят к

MasterBrace® ADH 1420 (бывшее название CopsgreBe 1420)

сокращению сроков, низкие к увеличению.

очистить от ржавчины с помощью пескоструйной обработки.

раствора:

Отверстия должны быть обеспыленными и сухими.

ПЕРЕМЕШИВАНИЕ

поставляется в правильно подобранном соотношении компонента А (смола) и компонента В (отвердитель).
Последовательность (отвердитель).
материала: приготовление

- хорошо перемешайте компонент А (смола) с помощью низкооборотного миксера со шнековой насадкой, работающего со скоростью примерно 300 оборотов/мин;
- при постоянном помешивании вылейте компонент В (отвердитель) в ёмкость компонента А (смола), следя за тем, чтобы он вылился без остатка;
- тщательно перемешайте до получения однородной консистенции материала, но не менее 3 минут. При этом должны захватываться участки, прилегающие ко дну и краям смесительной ёмкости;
- перелить материал во вторую, чистую ёмкость и вновь перемешать в течение примерно 1 минуты.

Соотношение смешивания компонентов (А:В) составляет 2:1 (по массе)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

При использовании в качестве праймера:

Приготовленный материал **MasterBrace ADH 1420** наносят на поверхность с помощью жесткой кисти, шпателя или валика.

Новый бетонный слой укладывают на еще свежий праймер. Для улучшения адгезии и при длительном перерыве в проведении работ праймер необходимо посыпать сухим прокаленным кварцевым песком фракции 0,81,2 мм. Нужно следить за тем, чтобы песок

связался с материалом. Не связанный песок необходимо удалить.

При использовании в качестве антикоррозионной защиты:

Приготовленный материал MasterBrace® ADH 1420 наносят на арматуру сразу после очистки ее от ржавчины, чтобы не допустить образование новой коррозии. Материал наносят со всех сторон на арматуру жесткой кистью в два слоя. Полное отверждение двух слоев при температуре +20°C происходит за 8-24 часа.

При использовании в качестве анкеражного раствора:

При анкерage на горизонтальных поверхностях, отверстие для арматуры должно быть минимум на 6 мм больше диаметра самой арматуры. Отверстия очищаются при помощи щетки или сжатого воздуха. Отверстие

заполняется

приготовленным раствором MasterBrace® ADH 1420 и вкручивающими движениями устанавливается арматура.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОБРАБОТКИ

Свежий бетон или раствор необходимо наносить на свежий, неотвержденный праймер MasterBrace® ADH 1420 и затем уплотнять.

Ремонтный материал, например MasterEmaco®, после защиты арматуры покрытием MasterBrace® ADH 1420 применять не ранее, чем через 24 часа при температуре +20°C. При более низкой температуре время ожидания соответственно увеличивается.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

После окончания работ инструменты очищаются подходящим растворителем.

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить в сухом и прохладном помещении.

Несмотря на то, что вся предоставленная в техническом описании информация является правдивой, точной и сочетает в себе проверенные данные и весь накопленный опыт, компания не несет никакой ответственности за применение материала не по назначению, за предоставленные технические рекомендации, и за действия наших представителей или дистрибьюторов.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.



The Chemical Company

MasterBrace® ADH

Гарантийный срок годности материала 18 месяцев в ненарушенной заводской упаковке.

1420

 (бывшее название СопсгеБ^е 1420)

ПРИМЕЧАНИЯ

Информация технического описания основана на лабораторных испытаниях и существующем практическом опыте компании. Указанные данные рассматриваются только как общее руководство - для более подробной консультации или обучения обращайтесь в службу технологической поддержки компании БАСФ Центральная Азия».

Так как мы не имеем возможности контролировать процесс укладки покрытия и условия эксплуатации, мы несем ответственность только за качество материала и гарантируем его соответствие нашим стандартам. Компания не несет ответственности за дефекты покрытия в результате некорректного применения данного продукта.

Поскольку производство материалов периодически оптимизируется и совершенствуется, компания оставляет за собой право изменять техническое описание материала без уведомления клиентов. С введением нового описания старое техническое описание утрачивает актуальность. Перед применением материала убедитесь в наличии у Вас действующего на данный момент технического описания.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Все материалы, произведенные и реализуемые компанией произведены под контролем системы управления за качеством выпускаемой продукции, независимо сертифицированной и полностью соответствующей международным требованиям по: качеству, не загрязнению условий окружающей среды, не нанесению ущерба и вреда здоровью работающего персонала международных стандартов: ИСО 9001.

Несмотря на то, что вся предоставленная в техническом описании информация является правдивой, точной и сочетает в себе проверенные данные и весь накопленный опыт, компания не несет никакой ответственности за применение материала не по назначению, за предоставленные технические рекомендации, и за действия наших представителей или дистрибьюторов.

Все данные, указанные в техническом описании периодически обновляются, обязанностью потребителя является получение последней обновленной версии.

ООО "Тэриос"
Харьков, ул. Плехановская 126, оф.221
e-mail: terioc@ukr.net
www.stop-voda.com.ua
www.terioc.com.ua