

## Опис

М'який пінополіуретан з відкритими порами з полімерним просоченням. TP603 постачається попередньо спресованим, з односторонньою клейкою стрічкою, у рулоні антрацитового або сірого кольору.



Глибина шва, мм	Ширина шва, мм	Рулон, м	Ящик, м
10	2	12,5	375
10	4 (3-6)	8	240
15	2	12,5	250
15	3	10	200
15	4 (3-6)	8	160
15	6 (5-9)	5,6	112
15	8 (7-12)	4,3	86
20	8 (7-12)	4,3	64,5
20	10 (9-15)	4	60

## Технічні характеристики

Властивості	Значення	Класифікація
клас вогнестійкості	4102	B1 (слабовоспламеняющаяся) P-NDS04-549
паропроникність	EN ISO 12 572	μ 50
Температура експлуатації		-15°C до + 80°C
повітропроникність	EN 1026	<0,1м3/[h.m.(daPa)n]
стійкий до атмосферних впливів		соответствует давлению минимум 600Pa
сумісність із будівельними матеріалами	18 542	сумісна
термін зберігання		1 рік
Температура зберігання		від +1°C до +20°C

## Застосування

- Для роботи вам знадобляться: мірна стрічка, шпатель, ножиці, ніж і, можливо, дерев'яний клин
- При температурі навколишнього середовища вище 20°C стрічку слід зберігати в прохолодному місці. При температурі навколишнього середовища нижче 8°C стрічку слід зберігати на будівельному майданчику, бажано при кімнатній температурі. Висока температура прискорює розширення стрічки, а низька має протилежний ефект.
- Очистіть поверхню віконного отвору від більших забруднень і залишків розчину. У зоні закладення шви між цеглою необхідно вирівняти розчином. Очистіть боки рами.

## TP603

### Стрічка ущільнювача

#### Область застосування

Використовується для ущільнення віконних стиків, стиків у будівлях з металу та дерева, а також при монтажі сендвіч-панелей та дахових елементів.

#### Основні переваги

- Водостійка, витримує тиск до 600 Па.
- Паропроникна
- Стійка до старіння
- Стрічка підходить для швів різної товщини

## Монтаж

- Визначившись з шириною стику, виберіть відповідний розмір стрічки.
- Туго стиснутий початок або кінець стрічки потрібно відрізати.
- При вимірюванні стрічки необхідно враховувати не менше 2 см/м.
- По краю каркаса слід приклеїти скотч. У разі нерівностей, сторони шва необхідно вирівняти розчином або очистити від забруднень.
- З технічних причин стрічку слід відсунути від краю приблизно на 2 мм усередину приміщення.
- У разі контакту з герметиками, фарбами, ґрунтовками та природним каменем перевірити їх сумісність.
- Стрічку слід захищати від контакту з розчинниками та іншими хімікатами
- Під час обробки слідкуйте, щоб стрічка в розширеному стані не піддавалася впливу атмосферних опадів, а потім стискалася в стику у вологому стані.
- У випадку бічної сторони шва кладки переконайтеся, що він зглажений.



Рис 1: Спосіб наклеювання ущільнювальної стрічки при монтажі вікна.



Рис 2: Як з'єднати два кінці стрічки.

## Додаткова примітка

Відкриті рулони, які зберігаються у відкритих картонних коробках, повинні бути обтяженими, щоб запобігти боковому підйому (телескопування) рулонів. Стрічку можна зашпакувати або зафарбувати. Необхідно перевірити сумісність покриття з фарбами і герметиками. Стрічка не повинна контактувати з хімічними речовинами, що містять розчинники і мають агресивну дію - також під час очищення.

## Техніка безпеки та гігієни

Останню версію паспорта безпеки можна знайти на сайті [www.tremco-illbruck.com](http://www.tremco-illbruck.com)

### Serwis techniczny

Na życzenie klienta firma tremco illbruck udostępnia w każdej chwili fachową pomoc techniczną.

### Dodatkowe informacje

Powyższe informacje mogą być tylko ogólnymi wskazówkami. Ze względu na to, że nie mamy

wplywu na warunki obróbki i zastosowania, jak również z powodu różnorodności stosowanych materiałów, należy przeprowadzić odpowiednie próby we własnym zakresie, aby sprawdzić materiał pod kątem dopasowania produktu do konkretnego zastosowania. Zastrzega się możliwość zmian technicznych. Najnowszą wersję znajdziecie Państwo na stronie [www.illbruck.com](http://www.illbruck.com)



**tremco illbruck Sp. z o.o.**  
 Kuźnicy Kołtątajowskiej 13  
 31-234 Kraków  
 Polska  
 T:+48 12 665 33 08  
 F:+48 12 665 33 09

[sprzedaz.pl@cpgeurope.com](mailto:sprzedaz.pl@cpgeurope.com)  
[www.illbruck.com](http://www.illbruck.com)