

VANDEX ROUGH CAST

Адгезійний розчин для штукатурки Vandex Refurbishment Plaster

- Rough cast відповідає специфікаціям WTA* 2-9-04/D
- Забезпечує гарну адгезію навіть після тривалого періоду часу

Опис матеріалу

Попередньо змішаний розчин відповідно до DIN 18 557, група розчинів РІІІ відповідно до DIN 18 550, для покращення зчеплення системи ремонтної штукатурки Vandex Refurbishment Plaster System з мінеральними поверхнями.

Сфера застосування:

VANDEX ROUGH CAST адгезійний шар між поверхнями будівельних матеріалів та VANDEX LEVELING PLASTER або VANDEX REFORBISHMENT PLASTER для внутрішнього та зовнішнього застосування.

Властивості

VANDEX ROUGH CAST застосовується як адгезійний шар для різних типів матеріалів, а також служить для вирівнювання поверхні, що складаються з різних типів матеріалів. Його можна покривати навіть через тривалий час.

Підготовка поверхні

Видалити стару штукатурку або будь-які покриття, які можуть перешкоджати з'єднанню, у разі підвищення вологи, до 1 м над ознаками видимої вогкості або забруднення сіллю. Видаліть будь-які сторонні предмети зсередини конструкції, які можуть спричинити пошкодження, наприклад деревину або сталь. Очистити кладочні шви на глибину приблизно 20 мм. Ретельно очистіть стіни дротяною щіткою або іншим відповідним способом (не використовуйте воду) і негайно змійте сміття з підлоги, перш ніж воно може спричинити подальше забруднення. Перед підготовкою стіни рекомендується захистити підлогу поліетиленом

Висоли

Якщо конструкція забруднена солями:

- На забрудненні поверхні нанесіть VANDEX MINERALIT відповідно до стандартної специфікації VANDEX MINERALIT.
- Змішайте 6 кг VANDEX ANTI SULPHATE з 1 мішком (30 кг) VANDEX ROUGH CAST.

Змішування

Використовуйте змішувача примусової дії. Додайте вміст одного мішка (30 кг) VANDEX ROUGH CAST приблизно в 6,5 літрів чистої холодної води. Інтенсивно

перемішуйте до досягнення потрібної консистенції. Час перемішування не менше ніж 3 хвилини.

Застосування

VANDEX ROUGH CAST можна наносити шпателем або розпиленням на вологу, але не мокру поверхню. VANDEX ROUGH CAST наноситься у вигляді відкритого текстурованого шару, покриваючи в середньому приблизно 50% поверхні. Не заповнюйте шви VANDEX ROUGH CAST. Товщина шару не повинна перевищувати 5 мм. Залиште поверхню VANDEX ROUGH CAST шорсткою. Залиште VANDEX ROUGH CAST до тих пір, поки він не затвердіє достатньо для наступних шарів штукатурки (принаймні 4 години). Переконайтеся, що поверхня волога (не мокра) під час нанесення наступних шарів.

Примітки

1. Затверділий VANDEX ROUGH CAST є паропроникним.
2. Нанесення VANDEX ROUGH CAST регулюється інструкціями щодо штукатурки відповідно до DIN 18 550: слід уникати спеки, замерзання та сильного вітру під час нанесення та протягом 24 годин після цього. Протягом цього періоду VANDEX ROUGH CAST має бути вологим.
3. Захистить скло, вироби з дерева або будь-які інші вбудовані предмети від забруднення.
4. У разі забруднення негайно очистіть уражені поверхні.
5. Промийте всі інструменти та обладнання водою одразу після використання.
6. Для утилізації затверділого матеріалу не потрібні спеціальні запобіжні заходи..

Витрати

Приблизно 5 кг/м² на 5 мм товщини VANDEX ROUGH CAST.

Упаковка

30 кг (паперовий мішок з поліетиленовою підкладкою).

Зберігання

При зберіганні в сухому місці в непошкодженій оригінальній упаковці термін придатності 6 місяців..

Технічні характеристики

Характеристика	Значення
Зовнішній вигляд	Порошок сірого або білого кольору.
Температура застосування	>5 °С
Час нанесення	25-40 хв.
Щільність	1,8 кг/л
Міцність на стиск	15 Н/мм ²
Межа міцності при вигині	4,4 Н/мм ²
Адгезія	2,2 Н/мм ²
Температура застосування	+5°С - +30°С