

VIMAPUR PRIMER-W

Полиуретановая грунтовка на водной основе.

Описание

VIMAPUR PRIMER-W - прозрачная однокомпонентная грунтовка на водной основе на основе алифатического полиуретана.

Свойства

- Отличное проникновение и адгезия
- Высокая механическая прочность
- Гидроизоляционные свойства
- Химическая стойкость

Технические характеристики

Плотность	1,00 кг/л
Температура применения	> + 10°C
Время высыхания	3 часа при +25°C
Нанесение лака на водной основе	через 4 часа при +25°C
Нанесение лака на основе растворителя	24-36 часа при + 25 °C

Способ применения

Поверхность должна быть твердой, чистой от пыли, масла и, как правило, от грязи, препятствующей адгезии материала. Влажность основания должна быть <4%.

Грунтовка наносится на поверхность бетонной конструкции на 28 день и на цементные стяжки на 7 день со дня их изготовления.

Внимание! Если на поверхность основания была нанесена силоксановая или парафиновая пропитки, то VIMAPUR PRIMER-W не должен применяться.

Грунтовка разбавленная 15% воды наносится на поверхность кистью или валиком. Зажелезненная поверхность покрывается одним слоем грунтовки, а пористая поверхность бетонных или цементных конструкций для качественной герметизации и во избежание пылеобразования двумя слоями.

- Не меняет цвет поверхности, не желтеет

Применения

- Герметизирует любую пористую поверхность бетонных и цементных конструкций, предотвращает образование пыли на их поверхности
- Грунтует зажелезненную цементную поверхность перед нанесением полиуретановых лаков VIMAPUR VARNISH и VIMAPUR VARNISH-W.
- Защищает поверхности от потемнения и от перемены цвета

Расход.

0,1 - 0,15 кг / м² на один слой.

Хранение и упаковка

Не менее 2 лет, при хранении материала в заводской закрытой упаковке, в помещении, защищенном от мороза, влаги и высоких температур (> 35°C).

Меры предосторожности

VIMAPUR PRIMER-W после высыхания безопасен для здоровья. Перед его употреблением необходимо внимательно ознакомиться с содержанием инструкции по технике безопасности, имеющейся на упаковке.