

WEBAC® Coving Mortar - вискоєфективний розчин епоксидної смоли

Області застосування

WEBAC® Coving Mortar використовується для ремонту примикань (викружка), заповнення і вирівнювання пустот а також для ремонту бетонної поверхні.

Властивості

- Може використовуватися повсюдно
- Безпечний у використанні
- Гладка, замкнута поверхня
- Стійкий до розбавлених кислот і лугів, мастил, мастил і палив



Змішування

Обидва компоненти постачаються в контейнерах, що відповідають співвідношенню компонентів 1:1. Перед використанням компонент А і компонент В ретельно змішуються у окремому контейнері (зверніть увагу на повне спорожнення оригінальних упаковок).



Інструкція щодо застосування

- Суміш повинна повністю використовуватися в межах часу життя матеріалу
- Використовуйте тільки чистий матеріал WEBAC без залишків миючих засобів або інших домішок
- Час життя / час затвердіння залежить від товщини матеріалу / шару і температури матеріалу / структури будівлі - прискорюють більш високі температури, більш низькі температури уповільнюють реакцію



Застосування

- Надати шорсткість поверхні шляхом шліфування
- Нанесіть матеріал на свіжий ґрунт (мокрый по мокрому)



Очищення

- Очистіть обладнання за допомогою очищувача WEBAC
- Ніколи не використовуйте WEBAC А для розведення продуктів; уникати змішування з матеріалом
- Використовуйте WEBAC В для розчинення отвердженого матеріалу
- Дотримуйтесь технічних паспортів використовуваних засобів очищення



Заходи безпеки

Правила техніки безпеки промислових торговельних асоціацій та інформаційні листи WEBAC повинні дотримуватися в усі часи при роботі з цим продуктом. Паспорти безпеки відповідно до Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH) повинні бути доступні для всіх осіб, відповідальних за безпеку праці, охорону здоров'я та обробку матеріалів.



Утилізація відходів

Порожню тару можна вивозити на звалище з урахуванням умов приймання. Повернення виробнику або на відвантажувальні склади не провадиться.



Технічні параметри

Співвідношення суміші	9.64 : 0.36 частин по масі (10 kg)	
Щільність, 20 °C (ISO 2811)	≈ 1.9 g/cm ³	
Час життя, 20 °C	≈ 45 min	
Температура нанесення поверхня та матеріал	≈ 10 °C – 25 °C	
Час затвердіння	доступні для пішоходів: ≈ 5 h	
Міцність на стиск (ISO 604)	> 50 N/mm ²	
Міцність на вигин (ISO 178)	> 8 N/mm ²	
Міцність на розрив (ISO 527)	> 20 N/mm ²	
CE класифікації (EN 13813)	SR - B2.0	
Fire behavior	minimum B2 according to DIN 4102-4. 2.3.2	
GISCODE	RE1	
EPD	EPD-DBC-20130033-IBE1-DE	
Упаковка	Comp. A 9.64 kg	Comp. B 0.36 kg
Витрата матеріалу	Трикутне формування викружки 30x30 мм- 1 kg/m Увігнуте формування викружки 50x50 мм - 1,2 kg/m Ремонтний розчин - ≈ 2 kg/m ² /mm	
Зберігання	+5 °C - +30 °C	

ТОВ "ТЕРІОС"

м.Харків, Плеханівська, 126,
оф.334 тел/факс
+380577141729
+380675796491
+380507193720

terioc@ukr.net

www.terioc.com.ua
www.stop-voda.com.ua